

Descripción:

- Recubrimiento líquido de polímero MS monocomponente, que cura con la humedad atmosférica formando una membrana continua con gran elasticidad, para impermeabilización y reparación de cubiertas.

Características:

- Buena adherencia en cemento, hormigón, mortero, fibrocemento, tejas, cerámica...
- Forma una membrana continua y totalmente impermeable que resiste el contacto permanente con el agua.
- Mantiene las propiedades a temperaturas entre -40°C y +90°C.
- Buena resistencia a la radiación UV e intemperie.
- Puede aplicarse sobre superficies húmedas.
- Fácil aplicación y permeable al vapor de agua.
- Gran elasticidad y capacidad de relleno.
- No precisa imprimación y no contiene isocianatos.



Bote sellante adhesivo: 1 Kg
Color: Terracotta

Datos técnicos:

Composición	Polímeros MS	
Aspecto	Líquido pastoso	
PRODUCTO LÍQUIDO		
PROPIEDADES	VALOR Y UNIDAD	NORMA
Viscosidad Brookfield (R5-20rpm)	7500-8500 cPs	UNE-EN 12092
Densidad	1,42 ± 0,02 g/cm³	UNE-EN ISO 2811-1-2002
PELÍCULA SECA		
Alargamiento a la rotura	200 ± 50 %	UNE-EN ISO 527-3
Resistencia a la tracción	1.2 ± 0.1 MPa	UNE-EN ISO 527-3
Temperatura de servicio	-40°C a +90°C	---
Dureza	40 ± 3 ShA	DIN 53505
APLICACIÓN		
Tiempo de secado al tacto	Aprox. 45 minutos	23°C, 50% h.r
Tiempo de curado total	24 horas	23°C, 50% h.r
Tiempo para repintado	Aprox. 6 horas	23°C, 50% h.r
Temperatura de aplicación	+5°C a +40°C	---

Resultados: Ensayos en laboratorio a 23°C

Usos y aplicaciones:

- Cubiertas y terrazas recubiertas con materiales como ladrillo, tela asfáltica..., paredes medianeras, paramentos verticales, canalizaciones, unión de juntas y grietas, reparación de tejas y canalones, chimeneas, aseos.
- No colocar en áreas con objetos punzantes, no apto para zonas públicas, no apto para zonas de tránsito rodado.

Instrucciones de uso:

- Debe aplicarse sobre soportes limpios, exentos de polvo, aceites, grasas y/o partículas. Los soportes deben estar lisos sin irregularidades. Mezclar bien el producto hasta que la mezcla sea homogénea. No sobre-mezclar para evitar oclusión de aire.
- Aplicar directamente mediante brocha, rodillo o espátula (recomendamos un espesor de película de 1.4 a 2.0 mm).
- Si se aplican varias capas, esperar al menos 6 horas entre ambas dependiendo de las condiciones climáticas.
- Para cubiertas transitables recomendamos la instalación de una malla de refuerzo intermedia. La segunda capa no se debe aplicar antes del secado de la primera capa (sobre 6 horas a 23°C y antes de los 7 días) y debe aplicarse de forma cruzada con la primera, formando ángulo de 90°.
- El rendimiento por capa, considerando un espesor de la misma de 1.4 mm, es de 1.5 a 3.0 Kg/m².

Almacenaje:

- Almacenar en un ambiente fresco, seco y bien ventilado entre +5°C y +25°C, lejos de fuentes de calor y humedad.
- Caducidad: 18 meses en su envase original sin abrir y una vez abierto el envase aconsejamos su total consumo.

Limpieza:

- Producto curado: medios mecánicos.
- Producto fresco: disolvente.

Seguridad e higiene:

- Para más información, consulte la hoja de seguridad.*



Seguridad:

